

## NAGA MICROCEMENT

### Hệ thống lớp phủ hoàn thiện đặc biệt gốc xi măng

- Bám dính cao trên đa dạng các loại bề mặt
- Không thấm nước
- Dễ vệ sinh và bảo dưỡng
- Chịu mài mòn và trầy xước tốt
- Tạo không gian cá nhân hóa, không mới nổi
- Dẫn nhiệt tốt khi thi công trên hệ thống sưởi sàn



#### ỨNG DỤNG:

**Naga Microcement** hệ thống hỗn hợp được thiết kế sẵn sàng để sử dụng, gồm polymer trộn với hỗn hợp cốt liệu gốc xi măng đặc biệt, sau khi thi công tạo thành một bề mặt hoàn thiện liền mạch không mới nổi. Sản phẩm có thể thi công trên nền bê tông, vữa xi măng, gạch men v.v.

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

##### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Thời gian khô	24h (đi bộ được)
Độ bám dính vào kết cấu	> 1.5 MPa
Cường độ chịu nén	>40 MPa

#### HƯỚNG DẪN THI CÔNG:



**Naga Microcement** phải được thi công bởi nhà thầu chuyên nghiệp và tuân thủ chỉ dẫn thi công của nhà sản xuất để đạt được chất lượng tốt nhất.

##### Yêu cầu bề mặt:

- Bề mặt bê tông, vữa hay vật liệu tương tự phải sạch, không dính dầu mỡ, bề mặt phải đặc chắc.
- Các khuyết tật bề mặt (bọng rỗ, lỗ tổ ong) phải được sửa chữa bằng vữa chuyên dụng trước khi thi công để tạo một bề mặt tương đối bằng phẳng.
- Bề mặt bê tông mới phải đạt ít nhất 28 ngày tuổi và độ ẩm không vượt quá 7%.

# NAGA MICROCEMENT

FOR A BETTER LIFE

## ĐỊNH MỨC & HỆ THỐNG:

Hệ thống	Định mức lý thuyết
<ul style="list-style-type: none"><li>Lớp lót: Naga Primer EW30/ Naga Utop Primer (Bộ 10 hoặc 20kg)</li></ul>	5-8m <sup>2</sup> / kg
<ul style="list-style-type: none"><li>Lớp nền Naga Microcement – BC (Bộ 25kg)</li></ul>	2kg/m <sup>2</sup> /mm @thi công tối thiểu 2mm
<ul style="list-style-type: none"><li>Lớp phủ Naga Microcement – TC (bộ 25kg)</li></ul>	1.8kg/m <sup>2</sup> /mm @thi công 1 hoặc 2 lớp
<ul style="list-style-type: none"><li>Lớp sealer Naga MicroSealer (Thùng 10kg ; 20kg)</li></ul>	0.2kg/m <sup>2</sup> @hoàn thiện bóng hoặc mờ

**Chú thích:** Liều lượng đưa ra chỉ mang tính lý thuyết, tùy thuộc vào yếu tố hao hụt, điều kiện thực tế. Vì vậy liều lượng thực tế có thể sẽ khác. Thời hạn sử dụng: 12 tháng nếu giữ trong điều kiện khô ráo và đóng gói nguyên vẹn.



## SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Khi sử dụng **Naga Microcement** phải mặc quần áo bảo hộ, găng tay và kính bảo vệ. Nếu dính vào da và mắt phải rửa ngay với thật nhiều nước.

**Naga Microcement** là hệ sản phẩm không chứa dung môi dễ cháy.



## CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAGA VIỆT NAM

Số 80/12C Đường TX52, P.Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM, Việt Nam

Tel : 028 62 78 74 72

Email: support@nagachems.com

Hotline: 0984 790 247

Website: www.nagachems.com

Naga TDS - TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Phát hành: 06/2024

Hiệu đính: lần 2

Naga Microcement system